

Baumit Mélyalapozó (Baumit TiefenGrund)



A termék:	Felhasználásra kész műgyanta bázisú alapozó.						
Összetétel:	Polimergyanta, speciális adalékszerek, víz.						
Felhasználás:	Páraátbocsátó alapozás ásványi anyagú alapfelület megerősítésére, szerves kötőanyagú festékek és vakolatok feldolgozása előtt (Baumit Granopor termékek).						
Műszaki adatok:	<table><tr><td>Szilárdanyag tartalom:</td><td>kb. 15%</td></tr><tr><td>Sűrűség:</td><td>kb. 1,00 g/cm³</td></tr><tr><td>Anyagszükséglet:</td><td>Finom alapfelületen egy rétegben történő felhordásnál kb. 0,25 kg/m².</td></tr></table>	Szilárdanyag tartalom:	kb. 15%	Sűrűség:	kb. 1,00 g/cm ³	Anyagszükséglet:	Finom alapfelületen egy rétegben történő felhordásnál kb. 0,25 kg/m ² .
Szilárdanyag tartalom:	kb. 15%						
Sűrűség:	kb. 1,00 g/cm ³						
Anyagszükséglet:	Finom alapfelületen egy rétegben történő felhordásnál kb. 0,25 kg/m ² .						
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.						
Tárolás:	Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 6 hónapig tárolható. A megkezdett kannát jól lezárva kell tartani.						
Minőségi garancia:	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.						
Kiszerezés:	12 kg-os műanyag kannában.						
Alapfelület:	Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por- és sókivirágzás-mentes, nem lehet víztaszító. A laza, pergő vakolatot alaposan le kell söpörni, a krétásodó festékréteget le kell kefélni. Alkalmas: <ul style="list-style-type: none">• mész-, mész-cement és cementvakolat• beton• gipszvakolat• egyéb, porló ásványi alapfelületre Nem alkalmas: <ul style="list-style-type: none">• műanyag-, lakk-, olaj-, enyves- és diszperziós festék• műgyanta kötésű vakolat• hőszigetelő rendszer						

Felhordás: Hengerrel vagy ecsettel hordható fel. Többrétegű alapozásnál friss a frissre kell dolgozni. Egyszerre annyi anyagot hordjunk fel, hogy csillogó réteg a felületen ne keletkezzen. A megfelelően elkészített alapfelület kötött (laza részekről mentes), teherbíró, tiszta és száraz legyen.

Megjegyzés: A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben a homlokzatot megfelelően védeni kell. Egyéb anyagok – pl. víz, festékek – hozzákeverése tilos!

A szerszámokat használat után vízzel kell kimosni.
Várakozási idő: legalább 12 óra

Befejező réteg:

Egyéb alapozás nélkül:

Baumit Nanopor/Granopor/ArtLine/Szilikon Festék

Baumit Univerzális Alapozó alapozással:

Baumit Granopor Vakolat

Baumit Mozaik Vakolat

Baumit Szilikon Vakolat

Baumit Szilikát Vakolat

Baumit ArtLine Vakolat

Baumit Nanopor Vakolat

Figyelem: Baumit Szilikát termékek – mint befejező rétegek – feldolgozása előtt a Baumit Mélyalapozó használata nem megengedett!

Biztonsági előírások: A bevonandó felület környékét védeni kell, az esetleges fröcsköléseket azonnal el kell távolítani.

Belső térben való alkalmazásnál a megfelelő szellőzést biztosítani kell.