



Baumit MosaikTop



- A termék:** Felhasználásra kész, szerves kötőanyagú vékonyvakolat.
- Összetétel:** Akrilgyanta kötőanyag, színezett kvarchomok, adalékszerek, víz.
- Felhasználás:** Víztaszító, időjárásálló, elégséges páraáteresztő-képesség, lemosható, erős mechanikai igénybevételekre, könnyen feldolgozható.
- Alkalmazás:** Víztaszító, különösen alkalmas kültéri színes vékonyvakolatokhoz, elsősorban lábazati térben.

Műszaki adatok:	Töltőanyag:	színezett kvarckavics
	Maximális szemnagyság:	kb. 2,0 mm
	Szilárdanyag-tartalom:	kb. 80 %
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 110 - 140
	Anyagszükséglet:	Glettel felületre kb. 5,5 kg/m ²
Színek:	Baumit Life színvilág	



Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.

Minőség: Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik. MSZ EN 15824 szerint.

Kiszerezés: 25 kg-os vödörben, 1 raklap=16 vödör=400 kg

Alapfelület: Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzástól és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmas:

- dörzsölt mészcement és cementvakolatra
- beton és más ásványi alapra, tapaszokra

Korlátozottan alkalmas:

- Baumit lábazati hőszigetelő rendszerre világossági értéktől függően alkalmas.

Nem alkalmas:

- mészvakolatokon
- műanyagra, gyantás, lakk- ill. olajos felületekre, enyves festékekre
- meszes festékeken
- hőszigetelő vakolatokra
- fára
- fémre

Különböző alapfelületekre előkészítése:

- Krétásodó, porló, ill. homokos felületet tisztítsuk meg, majd kezeljük Baumit TiefenGrund mélyalapozóval M (várakozási idő: min. 12 óra).
- Olajmaradványt betonon forró gőzsugárral, vagy különleges olajeltávolítóval tisztíthatjuk le.
- Lakk- és olajfilmet, enyvalapú festéket lemaratással és forró gőzsugárral távolítsuk el.
- Elpiszkolódott és/vagy elalgásodott felület mechanikusan, ill. forró gőz vagy homoksugárral, különleges szerek alkalmazásával (pl. Baumit SanierLösung felújító oldattal) távolítható el.
- Rosszul tapadó, ásványi alapú festékeket mechanikusan távolítsuk el.
- Kivirágzást mechanikusan kell eltávolítani. A különleges felújítási szabályokat figyelembe kell venni.
- Sérült, ill. repedezett felületeket tapasszal lehet kijavítani (pl. Baumit StarContact), A károsodott ill. repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki (pl. Baumit StarContact, Baumit Rögzítőtapasz) és szükség esetén - helyileg - Baumit Üvegszövettel erősítsük meg.

Minden alapfelületet Baumit UniPrimer alapozóval kell előkezeln (várakozási idő 24 óra).

[Baumit SilverFlex szálerősítésű tapasz alkalmazása esetén az alapozás elhagyható].

Alapozás:

A megfelelően előkezelt alap kötött és száraz kell hogy legyen. Az alapozóval teljes felületen alapozunk, többszörös alapozásnál minden réteg között min. 12 órás száradási időt kell betartani.

Rétegfelépítés:

1 x Baumit UniPrimer alapozó ill. a színszámoknál látható táblázat szerint 1 Baumit GranoporColor (teljes takarás)
1 x Baumit MosaikTop

Felhordás:

A terméket alaposan, egy lassan forgó keverővel keverjük fel. A Baumit MosaikTop vakolatot rozsdamentes simítóval 1,5 szerez szemcsevastagságban húzzuk fel, majd még nedves állapotában megszakítás nélkül, mindig azonos irányban glettvassal simítjuk.

Egyéb festékanyaggal összekeverni tilos. Egyenletesen, folyamatosan és megszakítás nélkül dolgozzunk.

Általános tudnivalók:

Időjárási feltételek:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Időjárás elleni védelem:

Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzás, eső és erős szél esetén, illetve megfelelő módon védekezzünk (védőháló). A feldolgozott Baumit MosaikTop vakolat friss állapotában tejszerű bevonatú, mely a kikeményedés alatt áttetszővé válik. A levegő magas páratartalma vagy az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a kötés idejét. A szilárdulási folyamat alatt nedvesség hatására tejszerű anyag válhat ki a vakolatból, mely a minőséget nem befolyásolja.

A Baumit MosaikTop talajvíz, talajnedvesség ellen szigetelt épületszerkezetre hordandó fel. Meg kell akadályozni, hogy csapadék- vagy rétegvíz egyéb helyen a szerkezetbe jutva a Baumit MosaikTop vakolat réteg mögött károsan feldúsuljon (pl. zsalutéglából készült erősen nedvszívó kerítések, támfalak, teraszok, erkélyek stb). A Baumit MosaikTop vízszintes felületen nem alkalmazható.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Feldolgozási utasítás:

További réteg felhordásával ill. csapadékeső terhelés előtt a Baumit MosaikTop vakolattal min. 48 órás várakozási időt be kell tartani (+20 °C hőmérséklet és 60 %-os relatív páratartalom mellett)

Tudnivalók:

Hogy a tökéletes színhatás garantálható legyen, a következő színkódokhoz alapozó bevonatként az alábbi táblázat szerint a megfelelő Baumit GranoporColor festékkel ajánljuk az alapfelületet előkészíteni:

1. Táblázat

Baumit MosaikTop	Baumit Life színtónus
M330 / M331 / M332	0892
M311	0572
M323	1032
M314	0332
M317	0432

A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg, így egyszerre lehessen legyártani. A különböző gyártású tételek felhasználása esetén az anyagot feltétlenül keverjük össze a színezés kezdete előtt.

Biztonsági előírások:**Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.**

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.